

ADDITIF ACRYLIQUE POUR CIMENT · PRIMAIRE ET PONT D'ADHÉRENCE

Ecobetão

Mortier d'imperméabilisation — additif pour ciment à base d'émulsions acryliques pures

Base aqueuse

Ininflammable

≈ 6 m² par litre

Durcissement ≥ 3 jours

1 à 25 L

Description et utilisation

L'**Ecobetão** est un additif pour ciment formulé à base d'émulsions acryliques pures. Mélangé à de l'eau et du ciment, il forme une barbotine qui sert de **primaire d'adhérence** sur les surfaces vitrifiées ou bitumineuses et de **film d'accrochage** pour favoriser la liaison entre un ancien et un nouvel enduit.

Propriétés et avantages

- **Adhérence sur supports difficiles** : surfaces vitrifiées et bitumineuses.
- **Liaison entre ancien et nouvel enduit**, en un film continu.
- **Phase aqueuse, non nocif et inflammable** : les outils se nettoient à l'eau.
- **Simple à préparer** : mélange avec de l'eau et du ciment gris ou blanc.

Caractéristiques physiques

Propriété	Spécification	Unité	Méthode / Norme
Nature	Émulsion acrylique pure	—	—
Couleur	Blanche	—	—
Aspect du film sec	Ne s'applique pas seul	—	—
Densité (25 °C)	1,01 – 1,03	g/cm ³	—
Viscosité (Brookfield, 23 °C)	20 – 100 (#2)	cP	—
Extrait sec (en volume)	51 – 52	%	—
Point d'éclair	Néant	—	—

Mélange recommandé

Composant	Quantité	Remarque
Ecobetão	1 litre	Agiter avant emploi
Eau	2 litres	Eau propre
Ciment en poudre	3 litres	Peut être du ciment blanc

La barbotine obtenue s'applique en deux couches et couvre environ 6 m² par litre d'Ecobetão.

Préparation et application

1	Support. La surface doit être propre et exempte de graisses. Sur des surfaces chaudes, trop sèches ou par fortes températures, humidifier légèrement le support avant l'application.
2	Mélange. Préparer la barbotine avec 1 litre d'Ecobetão, 2 litres d'eau et 3 litres de ciment en poudre, en mélangeant jusqu'à obtenir une pâte homogène.
3	Application. Appliquer la barbotine en deux couches, à la brosse, au rouleau ou à la brosse à badigeon.
4	Durcissement. Respecter un temps de durcissement d'au moins 3 jours avant de poursuivre avec l'application des finitions.

Données d'application

Propriété	Spécification	Unité	Méthode / Norme
Rendement théorique (2 couches)	6	m ² /L	—
Consommation approximative	0,170	L/m ²	—
Outils	Brosse, rouleau ou brosse à badigeon	—	—
Temps de durcissement avant les finitions	≥ 3	jours	—
Température d'application	> 5	°C	—
Humidité relative	< 90	%	—
Nettoyage des outils	Eau	—	—
Stabilité au stockage	1 an, en emballage d'origine fermé	—	—
Conditionnement	1, 5, 15 et 20/25	L	—

Hygiène et sécurité

- Produit non nocif et ininflammable.
- Une fois mélangé au ciment, porter des gants pour éviter le contact avec la peau.
- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire.
- Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les emballages conformément à la législation en vigueur.

SYSTÈME COMPLET KCBERRY · LES CLIENTS QUI ACHÈTENT CE PRODUIT PRENNENT AUSSI

Promoteur d'adhérence KCberr	Primaire prêt à l'emploi pour les systèmes de béton ciré KCberr.
Béton ciré KCberr	Revêtement continu, sans joints, pour sols et murs.
Assistance technique KCberr	Vous aide à choisir le primaire adapté à chaque support.

Besoin d'un accompagnement technique pour votre projet ?

L'équipe technique KCberr dimensionne votre système, valide la préparation du support et vous accompagne à distance, vous ou votre artisan, de la commande à la protection finale.

DEMANDER UN DEVIS GRATUIT: kcberry.be
info@kcberry.be · kcberry.be

Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles indiquées sans instructions écrites préalables. Les informations de cette fiche reposent sur des essais et sur l'expérience pratique et sont données de bonne foi ; il appartient à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires au respect des exigences légales applicables. La Fiche de Données de Sécurité est disponible sur demande pour les professionnels. Cette édition annule et remplace toutes les précédentes.