

COLORANT CONCENTRÉ · SYSTÈME KCBERRY

Pigment KCberry

Colorant liquide concentré pour la pigmentation du béton ciré KCberry

40 couleurs standard

Base eau

Ininflammable

Couleur stable

Adapté à l'extérieur

Description et utilisation

Le **Pigment KCberry** est un colorant liquide concentré, dosé pour donner au béton ciré KCberry la couleur exacte du nuancier. Il existe **40 couleurs standard**, des blancs et gris aux tons terre, verts et bleus, avec une grande stabilité de couleur — y compris en extérieur.

Propriétés et avantages

- **Mélange facile** avec la Royal Resin et le béton ciré (composants A et B).
- **Base eau, inflammable.**
- **Exempt** de plastifiants, de solvants, d'ammoniaque et d'agents émulsifiants.
- **Grande stabilité de la couleur**, adapté aux applications en extérieur.
- Dose précalculée par emballage : une couleur constante d'un chantier à l'autre.

Nuancier de 40 couleurs standard

Ash Grey · Asphalt · Beige · Berry · Black · Brown · Brownberry · Chocolate · Cloud · Cocoa · Coffee · Concrete · Copper · Dark Blue · Dark Green · Escape · Funky Yellow · Gold · Horizon · Ice Grey · Khaki · Lichen · Light Green · Metro · Mystic · Navy · Olive · Orange · Pale Green · Safari · Sand · Seafoam · Silver · Sky Blue · Slate · Sport Grey · Thunder · Vegas Gold · White

Découvrez toutes les couleurs sur kcberry.be. Avant de valider un chantier, nous recommandons un échantillon physique dans la couleur choisie.

Mode d'emploi

1

Respecter la dose. Pour obtenir la couleur du nuancier, respecter la dose indiquée sur l'étiquette, selon la quantité et le type de béton ciré (base ou fin).

2

Agiter. Agiter vigoureusement le pigment jusqu'à obtenir un liquide homogène.

3

Mélanger à la résine. Verser une partie de la Royal Resin dans un récipient, ajouter la totalité du pigment correspondant au béton ciré à préparer et mélanger.

4

Ajouter le béton ciré. Ajouter peu à peu le béton ciré et le reste de la résine pigmentée, en mélangeant jusqu'à homogénéisation.

CONDITIONNEMENT

Emballages plastiques de dimensions variables, selon la couleur et la dose.

NETTOYAGE

En cas de contact avec la peau, laver à l'eau.

STOCKAGE

Emballage hermétiquement fermé ; éviter les températures très basses ou très élevées.

CONSERVATION

3 mois, en emballage d'origine fermé et non endommagé.

Sécurité

Produit non toxique, non dangereux et ininflammable dans des conditions normales de manipulation. Il ne contient pas de substances nocives selon les normes de sécurité en vigueur et ne nécessite pas d'étiquetage supplémentaire. Il suffit de respecter les règles légales d'hygiène et de santé au travail.

SYSTÈME COMPLET KCBERRY · LES CLIENTS QUI ACHÈTENT CE PRODUIT PRENNENT AUSSI

Royal Resin KCberry	Le pigment se dissout d'abord dans la résine.
Microbase / Microtraffic / Microfinishing	Bétons cirés à pigmenter.
Kit d'échantillons KCberry	Voyez la couleur réelle avant de commander.
Vernis polyuréthane bicomposant	Rehausse et protège la couleur — ne jaunit pas.

Besoin d'un accompagnement technique pour votre projet ?

L'équipe technique KCberry dimensionne votre système, valide la préparation du support et vous accompagne à distance, vous ou votre artisan, de la commande à la protection finale.

DEMANDER UN DEVIS GRATUIT: kcberry.be

info@kcberry.be · kcberry.be

Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles indiquées sans instructions écrites préalables. Les informations de cette fiche reposent sur des essais et sur l'expérience pratique et sont données de bonne foi ; il appartient à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires au respect des exigences légales applicables. La Fiche de Données de Sécurité est disponible sur demande pour les professionnels. Cette édition annule et remplace toutes les précédentes.