

BÉTON CIRÉ POUR PISCINES · COUCHE DE BASE

Poolciment XL KCberry

Béton ciré de base pour le revêtement de piscines et de bassins

Piscines

Couche de base

Bicomposant

3 couches

≈ 1,5 kg/m²

Description et utilisation

Le **Poolciment XL KCberry** est le béton ciré de base du système KCberry Poolciment pour piscines et bassins — l'équivalent du Microbase pour une application en immersion permanente. Il se mélange à la **Pool Resin** et prépare la surface pour la finition en **Poolciment M**, protégée par le **Poolsealer**.

Données techniques

Propriété	Spécification	Unité	Méthode / Norme
Type	Béton ciré bicomposant pour piscines	—	—
Composant liquide	Pool Resin KCberry	—	—
Proportion de mélange	20 kg de Poolciment XL + 3,6 L de Pool Resin	—	—
Couches	3	—	—
Consommation (3 couches)	≈ 1,5	kg/m²	—
Séchage entre les couches	4 – 6	h	—
Ponçage intermédiaire	Grain P40	—	—
Température idéale d'application	10 – 30	°C	—
Conditionnement	Seau de 20	kg	—

Mélange

Béton ciré	Pool Resin	Méthode
20 kg de Poolciment XL	3,6 L	Malaxeur mécanique

- 1 Résine.** Verser la Pool Resin dans un récipient vide.
- 2 Béton ciré.** Ajouter progressivement le Poolciment XL, en mélangeant mécaniquement jusqu'à obtenir une pâte homogène. Le Poolciment sur la résine, jamais l'inverse.

Application

- 1 Primaire.** Appliquer une couche uniforme de Promoteur d'adhérence KCberry au rouleau microfibre (≈ 0,2 L/m²). Attendre 45 min à 1 h.
- 2 Trois couches.** Appliquer 3 couches de Poolciment XL à la lisseuse inox, en respectant 4 à 6 h de séchage entre les couches.
- 3 Ponçage.** Poncer au grain P40, mécaniquement ou manuellement, et aspirer toute la poussière avant de poursuivre.
- 4 Finition.** Poursuivre avec deux couches de Poolciment M et deux couches de Poolsealer.

Conditions d'application. Température idéale entre 10 °C et 30 °C et humidité du support inférieure à 5 %. Ne pas appliquer sous la pluie ni en plein soleil.

Précautions

- Ce produit contient du ciment : éviter le contact avec les yeux et la peau ainsi que l'inhalation de la poussière.
- Porter des gants en caoutchouc et des lunettes de protection. Tenir hors de portée des enfants.
- Éliminer les emballages vides conformément à la législation en vigueur.

SYSTÈME COMPLET KCBERRY · LES CLIENTS QUI ACHÈTENT CE PRODUIT PRENNENT AUSSI

Promoteur d'adhérence KCberrry	Primaire appliqué au rouleau avant la 1re couche ($\approx 0,2 \text{ L/m}^2$).
Pool Resin KCberrry	Composant liquide (3,6 L pour 20 kg).
Poolciment M KCberrry	Finition du système pour piscines.
Poolsealer KCberrry	Protection étanche finale.

Besoin d'un accompagnement technique pour votre projet ?

L'équipe technique KCberrry dimensionne votre système, valide la préparation du support et vous accompagne à distance, vous ou votre artisan, de la commande à la protection finale.

DEMANDER UN DEVIS GRATUIT: kcberry.be

info@kcberry.be · kcberry.be

Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles indiquées sans instructions écrites préalables. Les informations de cette fiche reposent sur des essais et sur l'expérience pratique et sont données de bonne foi ; il appartient à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires au respect des exigences légales applicables. La Fiche de Données de Sécurité est disponible sur demande pour les professionnels. Cette édition annule et remplace toutes les précédentes.