

RÉSINE ACRYLIQUE · COMPOSANT B DU SYSTÈME KCBERRY

Royal Resin KCberry

Résine acrylique : composant B des bétons cirés, additif et consolidant

Base aqueuse

Ininflammable

Prête à l'emploi

3 fonctions

5 L et 25 L

Description et utilisation

La **Royal Resin KCberry** est la résine acrylique en phase aqueuse qui confère au béton ciré KCberry son adhérence, sa résistance et son imperméabilité. C'est le **composant B liquide de tous les bétons cirés bicomposants KCberry** et elle remplit en outre deux autres fonctions : consolidant des surfaces cimentaires et additif pour mortiers.

Trois fonctions en un seul produit

COMPOSANT B / ADDITIF

- Se mélange avec tous les bétons cirés KCberry et avec les pigments.
- Meilleure adhérence sur chape, plaques de plâtre, carrelage et autres matériaux rigides.
- Augmente la résistance mécanique et l'imperméabilité.
- Réduit l'apparition de fissures de retrait.

CONSOLIDANT DE SURFACES

- Excellente pénétration et stabilisation des supports cimentaires.
- Application au rouleau ou à la brosse, en une couche.
- Rendement de 0,10 L/m², selon la porosité.
- Attendre entre 30 minutes et 24 heures avant la première couche de Microbase.

Proportions de mélange

Béton ciré (comp. A)	Royal Resin pour 10 kg	Utilisation
Microbase	3,0 L	Base pour sols et murs
Microfinishing	4,5 L	Finition fine sur murs
Microtraffice	3,7 L	Finition de sols
MicroNoSlip	2,7 L	Finition antidérapante
Poolciment M	3,0 L	Piscines — finition
Poolciment XL	2,5 L	Piscines — base

Toujours respecter la proportion indiquée : c'est elle qui garantit les propriétés du revêtement.

Mode de mélange

- 1 Pigmenter.** Verser une partie de la Royal Resin dans un seau, ajouter la dose de pigment correspondant à la quantité de béton ciré et mélanger jusqu'à obtenir une consistance homogène.
- 2 Ajouter la poudre.** Ajouter progressivement le béton ciré (composant A), en mélangeant mécaniquement à vitesse lente.
- 3 Homogénéiser.** Mélanger pendant environ 4 minutes, jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux.

Utilisation comme consolidant

Le support doit être sec, propre et exempt d'huiles et de graisses pour permettre la pénétration. Appliquer une couche au rouleau ou à la brosse et attendre au minimum 30 minutes et au maximum 24 heures avant la première couche de Microbase.

Données techniques

Propriété	Spécification	Unité	Méthode / Norme
Nature	Résine acrylique en phase aqueuse	—	—
Inflammabilité	Ininflammable	—	—
Rendement comme consolidant	0,10 (variable selon la porosité)	L/m²	—
Délai avant le Microbase	30 min à 24 h	—	—
Température d'application	10 – 30	°C	—
Conservation	12	mois	—

CONDITIONNEMENT

Emballages de 5 L et 25 L.

NETTOYAGE

Laver les outils à l'eau savonneuse immédiatement après utilisation.

STOCKAGE

Emballage d'origine fermé, dans un local sec, frais et ventilé, à l'abri du soleil. Toujours refermer l'emballage après chaque utilisation pour éviter qu'il ne s'épaississe.

CONSERVATION

1 an à compter de la date de fabrication, s'il est correctement conservé.

Précautions

- Produit non toxique, non dangereux et inflammable dans des conditions normales d'utilisation.
- Assurer une bonne ventilation ; porter des lunettes et des gants en caoutchouc. Tenir hors de portée des enfants.
- Contact avec les yeux : rincer à l'eau courante pendant 15 minutes. Contact avec la peau : laver à l'eau et au savon.
- Ne pas ingérer ; en cas d'ingestion, ne pas faire vomir et consulter un médecin.
- Éliminer les emballages vides conformément à la législation en vigueur.

SYSTÈME COMPLET KCBERRY · LES CLIENTS QUI ACHÈTENT CE PRODUIT PRENNENT AUSSI

Microbase KCberry	Base du système — 3,0 L de Royal Resin pour 10 kg.
Microtrafic / Microfinishing	Finitions de sols et de murs.
Pigment KCberry	Se mélange à la Royal Resin avant d'ajouter la poudre.
Promoteur d'adhérence KCberry	Primaire pour ancrer le système au support.

Besoin d'un accompagnement technique pour votre projet ?

L'équipe technique KCberry dimensionne votre système, valide la préparation du support et vous accompagne à distance, vous ou votre artisan, de la commande à la protection finale.

DEMANDER UN DEVIS GRATUIT: kcberry.be

info@kcberry.be · kcberry.be

Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles indiquées sans instructions écrites préalables. Les informations de cette fiche reposent sur des essais et sur l'expérience pratique et sont données de bonne foi ; il appartient à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires au respect des exigences légales applicables. La Fiche de Données de Sécurité est disponible sur demande pour les professionnels. Cette édition annule et remplace toutes les précédentes.