

IMPERMÉABILISATION · PRÉPARATION DU SUPPORT

SubVap KCberry

Mortier d'imperméabilisation souple bicomposant (A+B)

Absorbe les fissures > 1 mm

Perméable à la vapeur

Eau potable

3 à 4 mm

1,7 kg/m²/mm

Description et utilisation

Le **SubVap KCberry** est un mortier d'imperméabilisation souple bicomposant : le composant A est à base de résines acryliques en dispersion et le composant B à base de ciment Portland, de silices et d'additifs. Il crée une barrière **étanche à l'eau et perméable à la vapeur**, qui accompagne les mouvements du support — la base idéale pour le béton ciré dans les douches, sur les terrasses et dans les zones humides.

Domaines d'utilisation

- Imperméabilisation extérieure de terrasses, toitures, balcons et jardinières.
- Imperméabilisation et réhabilitation de caves, de murs enterrés et d'intérieurs.
- Imperméabilisation de réservoirs d'eau potable et de piscines.
- Protection des structures en béton contre les cycles de gel et de dégel.
- **Imperméabilisation des receveurs de douche** avant le béton ciré.

Propriétés et avantages

PERFORMANCES

- Élasticité : absorbe les fissures supérieures à 1 mm.
- Souplesse : plié à 90° sur une plaque métallique, il ne perd pas son adhérence et ne fissure pas.
- Étanche à l'eau et perméable à la vapeur d'eau.
- Protège le béton contre la carbonatation.

APPLICATION ET SÉCURITÉ

- Composants prédosés, mélange facile.
- Applicable au rouleau, à la brosse, au pinceau ou à la lisseuse inox.
- Excellente adhérence ; peut être recouvert de peinture.
- Non corrosif, ininflammable et non toxique. Homologué pour le contact avec l'eau potable.

Données techniques

Propriété	Spécification	Unité	Méthode / Norme
Type	Mortier d'imperméabilisation souple bicomposant	—	—
Composant A	Liquide — résines acryliques en dispersion	—	—
Composant B	Poudre grise — ciment Portland, silices et additifs	—	—
Mortier frais	Gris clair	—	—
Capacité d'absorption des fissures	> 1	mm	—
Épaisseur recommandée (2 couches)	3 à 4	mm	—
Consommation moyenne	1,7	kg/m ² par mm	—
Repos après mélange	5	min	—
Durée maximale d'application (18–20 °C)	45	min	—
Température du support	5 – 40	°C	—

Intervalle entre les couches

Température	+10 °C	+20 °C	+30 °C
Intervalle approximatif	12 h	6 h	3 h

Application

- 1 Préparer le support.** Le support doit être propre, exempt de particules non adhérentes, de graisses, d'huiles ou de peintures. Toujours humidifier le support avant l'application.
- 2 Mélanger.** Homogénéiser le composant A. Ajouter lentement le composant B, sans cesser de mélanger, pendant 2 minutes (de préférence avec un agitateur à vitesse lente).
- 3 Laisser reposer.** Laisser reposer le mélange au moins 5 minutes. L'appliquer dans un délai maximal de 45 minutes (à 18–20 °C).
- 4 Appliquer.** Appliquer en deux couches jusqu'à 3 à 4 mm au total. En cas d'utilisation d'un treillis en fibre de verre, celui-ci doit avoir un traitement anti-alkalin et être noyé entre la première et la deuxième couche.

CONDITIONNEMENT

Composant A (résine) en 10 L et composant B (poudre) vendus séparément.

NETTOYAGE

Outils lavés à l'eau.

CONDITIONS

Ne pas appliquer si de la pluie est prévue dans les 5 heures suivantes, ni lorsque le support dépasse 40 °C ou est inférieur à 5 °C.

SYSTÈME COMPLET KCBERRY · LES CLIENTS QUI ACHÈTENT CE PRODUIT PRENNENT AUSSI

Treillis en fibre de verre	Renfort entre les couches (avec traitement anti-alkalin).
Promoteur d'adhérence KCberry	Primaire pour le béton ciré sur le SubVap.
Microbase + Microtraffice	Système de béton ciré pour douches et zones humides.
Vernis polyuréthane bicomposant	Protection finale résistante à l'eau.

Besoin d'un accompagnement technique pour votre projet ?

L'équipe technique KCberry dimensionne votre système, valide la préparation du support et vous accompagne à distance, vous ou votre artisan, de la commande à la protection finale.

DEMANDER UN DEVIS GRATUIT: kcberry.be

info@kcberry.be · kcberry.be

Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles indiquées sans instructions écrites préalables. Les informations de cette fiche reposent sur des essais et sur l'expérience pratique et sont données de bonne foi ; il appartient à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires au respect des exigences légales applicables. La Fiche de Données de Sécurité est disponible sur demande pour les professionnels. Cette édition annule et remplace toutes les précédentes.