

PROTECTION ET VERNISSAGE · SYSTÈME KCBERRY

Vernis polyuréthane bicomposant

Vernis polyuréthane acrylique bicomposant (A+B) pour la protection du béton ciré

Ne jaunit pas (UV)

Haute résistance

Mat · Satiné · Brillant

Intérieur et extérieur

3 L et 6 L

Description et utilisation

Le **Vernis polyuréthane bicomposant KCberry** est un polyuréthane acrylique à deux composants (A + B) en phase solvant, conçu pour protéger le béton ciré en intérieur comme en extérieur. C'est la couche qui transforme un beau revêtement en un revêtement **durable et facile d'entretien** : il résiste à l'eau, aux taches, à l'abrasion et aux détergents ménagers, et rehausse la couleur du béton ciré. Disponible en finition mate, satinée et brillante.

Propriétés et avantages

- **Haute résistance à l'abrasion et aux rayures.**
- **Haute résistance à l'eau** et aux produits d'entretien ménagers.
- **Inaltérable aux UV** : ne jaunit pas.
- **Rehausse nettement la couleur** des revêtements en béton ciré.

Composition et mélange

Composant	Nature	Extrait sec
A — Polyuréthane	Résines acryliques hydroxylées	40 %
B — Durcisseur	Isocyanate aliphatique ; solvants : esters, cétones et aromatiques	39 %
Mélange	2 parts de A pour 1 part de B (durcisseur à 50 %)	—

Données techniques

Propriété	Spécification	Unité	Méthode / Norme
Type	Polyuréthane acrylique bicomposant en phase solvant	—	—
Proportion de mélange A : B	2 : 1	parts	—
Durée de vie du mélange	2	h	—
Attente après le béton ciré	24 à 48	h	—
Intervalle entre les couches	8 h à 2 jours	—	—
Température d'application	10 – 30	°C	—
Finitions	Mate, satinée et brillante	—	—
Stabilité au stockage	6	mois	—

Application

- 1** **Vérifier le support.** Le béton ciré doit être sec et dépoussiéré. Selon le climat et la ventilation, attendre 24 à 48 heures après la dernière couche de béton ciré.
- 2** **Mélanger.** Incorporer le durcisseur (B) au polyuréthane (A) sous agitation mécanique, dans la proportion 2 : 1. Un mélange correct évite les cratères et les différences de brillance.
- 3** **Appliquer.** Appliquer au pistolet ou au rouleau laqueur à poils courts, entre 10 °C et 30 °C. Le mélange doit être utilisé dans les 2 heures.
- 4** **Deuxième couche.** Attendre au minimum 8 heures et au maximum 2 jours. Poncer légèrement la première couche avec un abrasif de grain 400 avant d'appliquer la seconde.

Sur un ancien vernis. Bien poncer la surface et éliminer taches, graisses et poussière. Toujours tester l'adhérence sur une zone cachée avant de vernir l'ensemble.

CONDITIONNEMENT

Kits de 3 L et 6 L (A + B), en mat, satiné ou brillant.

STOCKAGE

Entre 10 °C et 30 °C, dans un local sec et bien ventilé, à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

CONSERVATION

6 mois en emballage d'origine fermé.

Prévention des risques

PROTECTION PENDANT L'APPLICATION

- Bonne ventilation du local.
- Masque de protection avec filtre contre les vapeurs chimiques.
- Lunettes de protection contre les projections.
- Gants en caoutchouc.

RISQUES DU PRODUIT

- Facilement inflammable.
- Nocif par inhalation et par contact avec la peau ; irritant pour les yeux et la peau.
- Une exposition prolongée peut dessécher et gercer la peau.
- L'inhalation des vapeurs peut provoquer somnolence et nausées.

Premiers secours

- **Yeux :** rincer abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes, en maintenant les paupières ouvertes, et consulter un médecin.
- **Ingestion :** consulter immédiatement un médecin. Ne jamais faire vomir.
- **Inhalation :** transporter la personne à l'air libre, la maintenir au chaud et au repos ; si la respiration est irrégulière ou s'arrête, pratiquer la respiration artificielle et consulter un médecin. Ne rien administrer par voie orale.
- **Peau :** retirer les vêtements contaminés et laver soigneusement à l'eau et au savon. Ne jamais utiliser de solvants ou de diluants.

SYSTÈME COMPLET KCBERRY · LES CLIENTS QUI ACHÈTENT CE PRODUIT PRENNENT AUSSI

Microtraffiq / MicroNoSlip KCberrry

Finitions de sol exigeant une protection haute résistance.

Microfinishing KCberrry

Finition fine pour murs — le vernis rehausse les nuances.

Kit d'échantillons KCberrry

Comparez mat, satiné et brillant avant de choisir.

Besoin d'un accompagnement technique pour votre projet ?

L'équipe technique KCberry dimensionne votre système, valide la préparation du support et vous accompagne à distance, vous ou votre artisan, de la commande à la protection finale.

DEMANDER UN DEVIS GRATUIT: kcberry.be

info@kcberry.be · kcberry.be

Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles indiquées sans instructions écrites préalables. Les informations de cette fiche reposent sur des essais et sur l'expérience pratique et sont données de bonne foi ; il appartient à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires au respect des exigences légales applicables. La Fiche de Données de Sécurité est disponible sur demande pour les professionnels. Cette édition annule et remplace toutes les précédentes.