

ACRYLADDITIEF VOOR CEMENT · PRIMER EN HECHTBRUG

Ecobetão

Waterdichtingsmortel — additief voor cement op basis van zuivere acrylemulsies

Op waterbasis

Niet ontvlambaar

≈ 6 m² per liter

Uitharding ≥ 3 dagen

1 tot 25 L

Beschrijving en gebruik

Ecobetão is een additief voor cement op basis van zuivere acrylemulsies. Gemengd met water en cement vormt het een cementslurry die dienstdoet als **hechtprimer** op verglaasde of bitumineuze oppervlakken en als **hechtfilm** om oud en nieuw pleisterwerk met elkaar te verbinden.

Eigenschappen en voordelen

- **Hechting op moeilijke ondergronden:** verglaasde en bitumineuze oppervlakken.
- **Verbinding tussen oud en nieuw pleisterwerk**, in een doorlopende film.
- **Op waterbasis, niet schadelijk en niet ontvlambaar:** gereedschap reinigt u met water.
- **Eenvoudig te bereiden:** mengen met water en gewoon of wit cement.

Fysische eigenschappen

Eigenschap	Specificatie	Eenheid	Methode / Norm
Aard	Zuivere acrylemulsie	—	—
Kleur	Wit	—	—
Uitzicht van de droge film	Wordt niet afzonderlijk aangebracht	—	—
Dichtheid (25 °C)	1,01 – 1,03	g/cm ³	—
Viscositeit (Brookfield, 23 °C)	20 – 100 (#2)	cP	—
Gehalte vaste stoffen (volume)	51 – 52	%	—
Vlampunt	Geen	—	—

Aanbevolen mengsel

Component	Hoeveelheid	Opmerking
Ecobetão	1 liter	Schudden vóór gebruik
Water	2 liter	Schoon water
Cementpoeder	3 liter	Mag wit cement zijn

De verkregen cementslurry wordt in twee lagen aangebracht en behandelt ongeveer 6 m² per liter Ecobetão.

Vorbereitung en aanbrengen

1	Ondergrond. Het oppervlak moet schoon en vetvrij zijn. Bevochtig de ondergrond licht vóór het aanbrengen bij warme, te droge oppervlakken of hoge temperaturen.
2	Mengen. Bereid de cementslurry met 1 liter Ecobetão, 2 liter water en 3 liter cementpoeder en meng tot een homogene massa ontstaat.
3	Aanbrengen. Breng de cementslurry in twee lagen aan met kwast, roller of blokwitter.
4	Uitharding. Respecteer een uithardingstijd van minstens 3 dagen voordat u verdergaat met het aanbrengen van de afwerkingen.

Verwerkingsgegevens

Eigenschap	Specificatie	Eenheid	Methode / Norm
Theoretisch rendement (2 lagen)	6	m ² /L	—
Indicatief verbruik	0,170	L/m ²	—
Gereedschap	Kwast, roller of blokwitter	—	—
Uithardingstijd vóór de afwerkingen	≥ 3	dagen	—
Verwerkingstemperatuur	> 5	°C	—
Relatieve vochtigheid	< 90	%	—
Reiniging van het gereedschap	Water	—	—
Houdbaarheid in opslag	1 jaar, in de originele, gesloten verpakking	—	—
Verpakking	1, 5, 15 e 20/25	L	—

Hygiëne en veiligheid

- Niet-schadelijk en niet-ontvlambaar product.
- Draag na het mengen met cement handschoenen om huidcontact te vermijden.
- Bij contact met de ogen overvloedig spoelen met schoon water.
- Buiten het bereik van kinderen houden. Verpakkingen afvoeren volgens de geldende wetgeving.

VOLLEDIG KCBERRY-SYSTEEM · KLANTEN DIE DIT PRODUCT KOPEN, NEMEN OOK

KCberry Hechtingspromotor	Gebruiksklare primer voor de KCberry-microcementsystemen.
KCberry-microcement	Doorlopende, voegloze bekleding voor vloeren en wanden.
Technische ondersteuning KCberry	Helpt u de juiste primer voor elke ondergrond te kiezen.

Technisch advies nodig voor uw project?

Het technische team van KCberry berekent uw systeem, bevestigt de juiste voorbereiding van de ondergrond en begeleidt u of uw vakman op afstand, van bestelling tot eindafwerking.

GRATIS OFFERTE AANVRAGEN: kcberry.be/nl
info@kcberry.be · kcberry.be/nl

Het product mag zonder voorafgaande schriftelijke instructies niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de vermelde. De informatie in deze fiche is gebaseerd op proeven en praktijkervaring en wordt te goeder trouw verstrekt; de gebruiker is verantwoordelijk voor de maatregelen die nodig zijn om aan de geldende wettelijke vereisten te voldoen. Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar voor professionals. Deze editie vervangt alle vorige.