

PRIMER · KCBERRY-MICROCEMENTSYSTEEM

KCberry Hechtingspromotor

Acrylprimer als hechtbrug voor zuigende en niet-zuigende ondergronden

Op waterbasis

VOS < 5 g/L

Klaar voor gebruik

Droogtijd 30 min

≈ 0,2 L/m²

Beschrijving en gebruik

De **KCberry Hechtingspromotor** is een primer op basis van acrylcopolymeren in waterige dispersie, ontwikkeld als hechtbrug tussen de ondergrond — zuigend of niet-zuigend — en het KCberry-microcementsysteem. Hij regelt de zuigkracht van poreuze ondergronden en vormt de hechtbasis die een doorlopende, voegloze en duurzame afwerking garandeert — de eerste stap van een vakkundig uitgevoerde premium bekleding.

Eigenschappen en voordelen

- **Superieure hechting** op zuigende ondergronden (gipsplaat, pleisterwerk, beton) en niet-zuigende ondergronden (tegels, keramiek, marmer).
- **Klaar voor gebruik:** niet mengen of verdunnen, eenvoudig en snel aan te brengen.
- **Snel drogend:** kleefvrij na 30 minuten, klaar voor het microcement na ongeveer 1 uur.
- **Op waterbasis en met een laag VOS-gehalte** (< 5 g/L): gezonder voor de verwerker en de ruimte, met een kleinere milieu-impact.
- **Voorspelbaar rendement en veelzijdigheid:** ongeveer 5 m² per liter (≈ 0,2 L/m²), binnen en buiten.

Ondergronden

ZUIGENDE ONDERGRONDEN

- Gipsplaten
- Pleisterwerk, gips en bepleistering
- Beton, dekvloeren en cementgebonden mortels
- Andere poreuze minerale ondergronden, binnen en buiten

NIET-ZUIGENDE ONDERGRONDEN

- Bestaande tegels en keramiek, zonder breekwerk
- Marmer, natuursteen en terrazzo
- Oud, goed hechtend microcement
- Geschilderde of gelakte oppervlakken: verwijder loszittende of slecht hechtende verf vóór het aanbrengen
- **Niet geschikt voor hout**

Technische gegevens

Eigenschap	Specificatie	Eenheid	Methode / Norm
Aard	Acrylemulsie	—	—
pH	7 – 8	—	UNE-EN ISO 19396-1:2020
Dichtheid	1,02 ± 0,05	g/cm ³	UNE-EN ISO 2811-1
Gehalte vaste stoffen (niet-vluchtig)	10 – 12	%	UNE-EN ISO 3251:2020
Rendement	≈ 5 (ca. 0,2 L/m ²)	m ² /L	—
VOS — EU-grenswaarde 2004/42/EG IIA(h)	30	g/L	—
VOS — maximumgehalte van het product	< 5	g/L	—
Kleefvrij	30	min	—
Wachttijd tot het microcement	ca. 1	h	—
Verwerkingstemperatuur	5 – 30	°C	—
Houdbaarheid (gesloten verpakking)	12	maanden	—

Vorbereitung van de ondergrond en verwerking

- 1 Voorbereiden.** Controleer of de ondergrond schoon, droog, samenhangend en vrij is van vet, olie, oxiden, verfstreken en losse of slecht hechtende delen.
- 2 Schudden.** Het product is klaar voor gebruik. Homogeniseer de inhoud vóór het aanbrengen. Niet verdunnen.
- 3 Aanbrengen.** Breng aan met kwast of roller over het volledige oppervlak, voor een doorlopende en gelijkmatige film, zonder ophopingen of onbedekte zones.
- 4 Wachten.** Kleefvrij na ongeveer 30 minuten. Wacht ongeveer 1 uur voordat u de eerste laag KCberry-microcement aanbrengt.
- 5 Het systeem voortzetten.** Ga verder met het glasvezelweefsel en het basismicrocement, volgens de KCberry-verwerkingsgids.

Enkel aanbrengen bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 5 °C en 30 °C. Aanbevolen gereedschap: kwast of roller.

Referentieverbruik

Te bekleden oppervlakte	Geschat verbruik	Voorgestelde verpakkingen
Tot 25 m ²	tot 5,0 L	1 × 5 L
50 m ²	10,0 L	2 × 5 L
100 m ²	20,0 L	4 × 5 L
150 m ²	30,0 L	6 × 5 L
200 m ²	40,0 L	8 × 5 L

Waarden voor ≈ 0,2 L/m² (ongeveer 5 m² per liter). Het werkelijke verbruik varieert naargelang de porositeit van de ondergrond.

VERPAKKING

Verpakking van 5 L. Elke verpakking volstaat voor ongeveer 25 m².

REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water reinigen.

OPSLAG

In de originele, gesloten verpakking, tussen 10 °C en 30 °C, op een droge en geventileerde plaats, beschermd tegen weersinvloeden, warmtebronnen en direct zonlicht.

HOUDBAARHEID

12 maanden vanaf de productiedatum, in de originele, gesloten en correct bewaarde verpakking.

Voorzorgsmaatregelen

- Volg altijd de aanwijzingen op het etiket van de verpakking.
- Raadpleeg voor gedetailleerde veiligheidsinformatie het veiligheidsinformatieblad, op aanvraag beschikbaar voor professionals.
- Voer lege verpakkingen af volgens de geldende wetgeving.
- Niet aanbrengen buiten het bereik van 5 °C tot 30 °C.

VOLLEDIG KCBERRY-SYSTEEM · KLANTEN DIE DIT PRODUCT KOPEN, NEMEN OOK

KCberry Pigment	Kleur geïntegreerd in het microcement: 40 standaardkleuren.
Glasvezelweefsel	Structurele wapening en voorkomen van scheuren.
Microbase / Microtraffic KCberry	Basis- en afwerkingslagen voor vloeren en wanden.
Tweecomponenten polyurethaanvernis	Eindafdichting: bescherming tegen vlekken, slijtage en vocht.

Technisch advies nodig voor uw project?

Het technische team van KCberry berekent uw systeem, bevestigt de juiste voorbereiding van de ondergrond en begeleidt u of uw vakman op afstand, van bestelling tot eindafwerking.

GRATIS OFFERTE AANVRAGEN: kcberry.be/nl
info@kcberry.be · kcberry.be/nl

Het product mag zonder voorafgaande schriftelijke instructies niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de vermelde. De informatie in deze fiche is gebaseerd op proeven en praktijkervaring en wordt te goeder trouw verstrekt; de gebruiker is verantwoordelijk voor de maatregelen die nodig zijn om aan de geldende wettelijke vereisten te voldoen. Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar voor professionals. Deze editie vervangt alle vorige.