

VOLLEDIG SYSTEEM · 10 TOT 200 M²

KCberry Microcement-kits

Volledig systeem, gedoseerd voor het hele project, van 10 tot 200 m²

10 tot 200 m²

40 kleuren

2 tot 3 mm

Op de bestaande
ondergrond

5 jaar
materiaalgarantie

Beschrijving en gebruik

De **KCberry Microcement-kits** bundelen het volledige KCberry-systeem, gedoseerd op de oppervlakte van het project, zodat u halverwege nooit zonder materiaal valt. Het resultaat is een doorlopende, voegloze bekleding van 2 tot 3 mm, aangebracht op bestaande tegels, beton of pleisterwerk. U kiest de afwerking (Microfinishing of Microtraffic), de kleur uit 40 tinten en de glansgraad van de vernis. **5 jaar garantie op het materiaal.**

Samenstelling per oppervlakte – 10 tot 60 m²

Component	10 m ²	20 m ²	30 m ²	40 m ²	50 m ²	60 m ²
Hechtingspromotor (5 L)	1	1	2	2	2	3
Glasvezelweefsel 50 g	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m
Microbase (20 kg)	1	2	3	4	5	6
Afwerking	1 × 10 kg	2 × 10 kg	2 × 15 kg	3 × 15 kg	4 × 15 kg	4 × 15 kg
Pigment	1	1	2	3	3	4
Royal Resin	2 × 5 L	1 × 25 L	2 × 25 L	2 × 25 L	3 × 25 L	3 × 25 L
PU-verniss 2K (4+2 L)	—	1	1	1	2	2
PU-verniss 2K (2+1 L)	1	—	—	1	—	—

Samenstelling per oppervlakte – 70 tot 200 m²

Component	70 m ²	80 m ²	90 m ²	100 m ²	110 m ²	120 m ²	130 m ²
Hechtingspromotor (5 L)	3	4	4	4	5	5	6
Glasvezelweefsel 50 g	70 m	80 m	90 m	100 m	110 m	120 m	130 m
Microbase (emmer 20 kg)	7	8	9	10	11	12	13
Microfinishing (15 kg) of Microtraffic (18 kg)	5	5	6	7	7	8	9
Pigment	5	5	6	7	7	8	9
Royal Resin	4 × 25 L	4 × 25 L	4 × 25 L	5 × 25 L	5 × 25 L	6 × 25 L	6 × 25 L
PU-verniss 2K (sets)	2×6 L + 1×3 L	3×6 L	3×6 L	3×6 L + 1×3 L	4×6 L	4×6 L	4×6 L + 1×3 L

Component	140 m²	150 m²	160 m²	170 m²	180 m²	190 m²	200 m²
Hechtingspromotor (5 L)	6	6	7	7	8	8	8
Glasvezelweefsel 50 g	140 m	150 m	160 m	170 m	180 m	190 m	200 m
Microbase (emmer 20 kg)	14	15	16	17	18	19	20
Microfinishing (15 kg) of Microtraffic (18 kg)	9	10	11	11	12	13	13
Pigment	9	10	11	11	12	13	13
Royal Resin	6 × 25 L	7 × 25 L	7 × 25 L	8 × 25 L	8 × 25 L	9 × 25 L	9 × 25 L
PU-vernīs 2K (sets)	5×6 L	5×6 L	5×6 L + 1×3 L	6×6 L	6×6 L	6×6 L + 1×3 L	7×6 L

Afwerking: Microfinishing (wanden) of Microtraffic (vloeren), naargelang de keuze bij de bestelling.

Volgorde van aanbrengen

- 1 Voorbereiden.** Schone, droge, draagkrachtige en vlakke ondergrond. Breng de Hechtingspromotor aan.
- 2 Basis.** Breng de Microbase aan met een RVS-spaan; op vloeren met ingebed glasvezelweefsel.
- 3 Afwerking.** Breng twee gepigmenteerde lagen Microfinishing of Microtraffic aan met de spaan.
- 4 Afdichten.** Breng 24 tot 48 uur later, bij een vochtgehalte onder 5%, de Tweecomponenten polyurethaanvernīs aan in twee lagen.

Mengverhoudingen, verbruik en verwerkingstijden staan in detail in de technische fiches van elke component, beschikbaar op kcberry.be/nl.

Voorzorgsmaatregelen

- Microcementen bevatten cement: vermijd contact met ogen en huid; draag handschoenen en een veiligheidsbril.
- De vernīs bevat oplosmiddelen en is licht ontvlambaar: aanbrengen met goede ventilatie en een masker met filter.
- Aanbrengen tussen 10 °C en 30 °C. Buiten het bereik van kinderen houden.

VOLLEDIG KCBERRY-SYSTEEM · KLANTEN DIE DIT PRODUCT KOPEN, NEMEN OOK

KCberry Stalenkit	Bekijk de echte kleur vóór u bestelt.
RVS-spaan en rubberen spaan	Gereedschap voor basis en afwerking.
KCberry Schilderstape	Rechte, strakke afwerkingslijnen.

Technisch advies nodig voor uw project?

Het technische team van KCberry berekent uw systeem, bevestigt de juiste voorbereiding van de ondergrond en begeleidt u of uw vakman op afstand, van bestelling tot eindafwerking.

GRATIS OFFERTE AANVRAGEN: kcberry.be/nl
info@kcberry.be · kcberry.be/nl

Het product mag zonder voorafgaande schriftelijke instructies niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de vermelde. De informatie in deze fiche is gebaseerd op proeven en praktijkervaring en wordt te goeder trouw verstrekt; de gebruiker is verantwoordelijk voor de maatregelen die nodig zijn om aan de geldende wettelijke vereisten te voldoen. Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar voor professionals. Deze editie vervangt alle vorige.