

MICROCEMENT OP KALKBASIS · PURE-LIJN

PURE Base KCberry

Tweecomponenten basismicrocement op kalkbasis, voor vloeren en wanden

Op kalkbasis

 Kleinere
CO₂-voetafdruk

Tadelakt-effect

33 PURE-kleuren

 1,4 kg/m²

Beschrijving en gebruik

PURE Base KCberry is het basismicrocement van de PURE-lijn: tweecomponenten, op kalkbasis, ecologischer en met een lagere CO₂-uitstoot bij de productie. Het wordt met de spaan in dunne, doorlopende lagen aangebracht op vloeren en wanden en onderscheidt zich door de ambachtelijke afwerking, de verwerkbaarheid en de hoge hardheid. Het is de laag waarop de afwerkingen **PURE Finishing** en **PURE Traffic** worden aangebracht.

Eigenschappen en voordelen

- **Op kalkbasis, ecologischer:** lagere CO₂-uitstoot bij de productie.
- **Ambachtelijke afwerking:** tadelakt- of zichtbetoneffect.
- **Uitstekende verwerkbaarheid** en hoge hardheid.
- **Veelzijdig:** met twee extra lagen kan het als rustieke afwerking dienen.
- Doorlopende, voegloze bekleding op vloeren en wanden.

Technische gegevens

Eigenschap	Specificatie	Eenheid	Methode / Norm
Type	Tweecomponenten microcement op kalkbasis	—	—
Vloeibare component	Lime Resin KCberry	—	—
Mengverhouding	20 kg PURE Base + 6,7 L Lime Resin	—	—
Verbruik (2 lagen)	1,4	kg/m ²	—
Aantal lagen	2 (plus 2 voor rustieke afwerking)	—	—
Pigmentering	Alle lagen gepigmenteerd (PURE-pigment)	—	—
Afdichting	Lime Sealer KCberry	—	—
Verpakking	Emmer van 20	kg	—

Vorbereiding van de ondergrond

Aanbrengen op gladde, vlakke en ontvette oppervlakken. Bereid de ondergrond vooraf voor volgens zijn eigenschappen: ontvetten, stofzuigen en, indien nodig, een dampscherm aanbrengen. Breng vooraf de **KCberry Hechtingspromotor** aan.

Mengen

Microcement	Lime Resin	Gebruik
20 kg PURE Base	6,7 L	Alle lagen gepigmenteerd

- 1 Hars.** Giet de overeenkomstige hoeveelheid Lime Resin in een leeg recipiënt.
- 2 Pigment.** Schud het PURE-pigment en meng het met de Lime Resin tot een homogene vloeistof ontstaat.
- 3 Microcement.** Voeg de PURE Base geleidelijk toe en meng 3 minuten mechanisch tot een homogene massa ontstaat.

Aanbrengen

- 1 Twee lagen.** Breng twee lagen PURE Base aan met een RVS-spaan. Beide lagen zijn nodig voor een goed resultaat van het systeem.
- 2 Afwerking.** Ga verder met PURE Finishing (wanden) of PURE Traffic (vloeren en intensief verkeer). Breng voor een rustieke afwerking nog twee lagen PURE Base aan.
- 3 Afdichten.** Dicht na het drogen altijd af met **Lime Sealer KCberry**, bij een vochtgehalte van de bekleding van maximaal 5%. Matte, zijdeglanzende of glanzende afwerking.

Voorzorgsmaatregelen

- Product op kalkbasis: vermijd contact met ogen en huid en het inademen van stof.
- Draag rubberen handschoenen en een veiligheidsbril. Buiten het bereik van kinderen houden.
- Respecteer de uitzettingsvoegen van de ondergrond.
- Lege verpakkingen afvoeren volgens de geldende wetgeving.

VOLLEDIG KCBERRY-SYSTEEM · KLANTEN DIE DIT PRODUCT KOPEN, NEMEN OOK

KCberry Hechtingspromotor	Primer om het systeem aan de ondergrond te verankeren.
Lime Resin KCberry	Vloeibare component van de PURE-lijn (6,7 L per 20 kg).
KCberry PURE-pigment	33 minerale kleuren van de PURE-lijn.
PURE Finishing / PURE Traffic	Afwerkingen op PURE Base.
Lime Sealer KCberry	Verplichte afdichting van de PURE-lijn.

Technisch advies nodig voor uw project?

Het technische team van KCberry berekent uw systeem, bevestigt de juiste voorbereiding van de ondergrond en begeleidt u of uw vakman op afstand, van bestelling tot eindafwerking.

GRATIS OFFERTE AANVRAGEN: kcberry.be/nl
info@kcberry.be · kcberry.be/nl

Het product mag zonder voorafgaande schriftelijke instructies niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de vermelde. De informatie in deze fiche is gebaseerd op proeven en praktijkervaring en wordt te goeder trouw verstrekt; de gebruiker is verantwoordelijk voor de maatregelen die nodig zijn om aan de geldende wettelijke vereisten te voldoen. Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar voor professionals. Deze editie vervangt alle vorige.