

MICROCEMENT OP KALKBASIS · WANDAFWERKING

PURE Finishing KCberry

Afwerking op kalkbasis met nuances, gemarmerd en gespateld, voor wanden

Op kalkbasis

Tadelakt-effect

Enkel wanden

Verwerking 1u30

 0,5 kg/m²

Beschrijving en gebruik

PURE Finishing KCberry is het afwerkingsmicrocement op kalkbasis van de PURE-lijn voor wanden. Het heeft een natuurlijkere uitstraling dan PURE Traffic, met de nuances, de marmering en het spatelwerk die wanden een effect geven dat aan tadelakt doet denken — met de sterkte van microcement. Het wordt altijd aangebracht op **PURE Base**.

Eigenschappen en voordelen

- **Zachte, aangename toets**, natuurlijke en elegante uitstraling.
- **Nuances, marmering en spatelwerk** — visueel effect vergelijkbaar met tadelakt.
- Afgedicht met Lime Sealer in mat, zijdeglans of glans.
- **Uitsluitend voor wanden**. Gebruik op vloeren PURE Traffic.

Technische gegevens

Eigenschap	Specificatie	Eenheid	Methode / Norm
Type	Afwerkingsmicrocement op kalkbasis	—	—
Vloeibare component	Lime Resin KCberry	—	—
Mengverhouding	15 kg PURE Finishing + 6,4 L Lime Resin	—	—
Verbruik (2 lagen)	0,5	kg/m ²	—
Verwerkingstijd van de mortel	ca. 1u30 (afhankelijk van temperatuur en vochtigheid)	—	—
Maximaal vochtgehalte om af te dichten	5	%	—
Afdichting	Lime Sealer KCberry — mat, zijdeglans of glans	—	—
Verpakking	Emmer van 15	kg	—

Mengen

Microcement	Lime Resin	Gebruik
15 kg PURE Finishing	6,4 L	Alle lagen gepigmenteerd

- 1 Hars.** Giet de overeenkomstige hoeveelheid Lime Resin in een leeg recipiënt.
- 2 Pigment.** Schud het PURE-pigment en meng het met de Lime Resin tot een homogene vloeistof ontstaat.
- 3 Microcement.** Voeg het microcement geleidelijk toe en meng 2 à 3 minuten mechanisch tot een homogene massa ontstaat.

Bereid enkel de nodige hoeveelheid: na het mengen hebt u ongeveer 1u30, afhankelijk van temperatuur en vochtigheid.

Aanbrengen

- 1 Basis.** Aanbrengen op de reeds aangebrachte PURE Base.
- 2 Afwerking.** Aanbrengen met een RVS-spaan. Alle lagen moeten gepigmenteerd zijn.
- 3 Afdichten.** Dicht na het drogen altijd af met **Lime Sealer KCberrry**, bij een vochtgehalte van de bekleding van maximaal 5%. Matte, zijdeglanzende of glanzende afwerking.

Voorzorgsmaatregelen

- Product op kalkbasis: vermijd contact met ogen en huid en het inademen van stof.
- Draag rubberen handschoenen en een veiligheidsbril. Buiten het bereik van kinderen houden.
- Respecteer de uitzettingsvoegen van de ondergrond.
- Lege verpakkingen afvoeren volgens de geldende wetgeving.

VOLLEDIG KCBERRY-SYSTEEM · KLANTEN DIE DIT PRODUCT KOPEN, NEMEN OOK

PURE Base KCberrry	Verplichte basislaag.
Lime Resin KCberrry	Vloeibare component (6,4 L per 15 kg).
KCberrry PURE-pigment	33 minerale kleuren.
Lime Sealer KCberrry	Verplichte afdichting — mat, zijdeglaans of glans.

Technisch advies nodig voor uw project?

Het technische team van KCberrry berekent uw systeem, bevestigt de juiste voorbereiding van de ondergrond en begeleidt u of uw vakman op afstand, van bestelling tot eindafwerking.

GRATIS OFFERTE AANVRAGEN: kcberry.be/nl
info@kcberry.be · kcberry.be/nl

Het product mag zonder voorafgaande schriftelijke instructies niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de vermelde. De informatie in deze fiche is gebaseerd op proeven en praktijkervaring en wordt te goeder trouw verstrekt; de gebruiker is verantwoordelijk voor de maatregelen die nodig zijn om aan de geldende wettelijke vereisten te voldoen. Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar voor professionals. Deze editie vervangt alle vorige.