

MICROCEMENT VOOR ZWEMBADEN · AFWERKING

Poolciment M KCberry

Afwerkingsmicrocement voor de bekleding van zwembaden en bassins

Zwembaden

Gepigmenteerde
afwerking

Tweecomponenten

2 lagen

≈ 0,8 kg/m²

Beschrijving en gebruik

Poolciment M KCberry is het afwerkingsmicrocement dat speciaal is ontwikkeld voor zwembaden en bassins. Het wordt aangebracht na **Poolciment XL** (basis), gemengd met gepigmenteerde **Pool Resin**, en geeft een doorlopende, elegante en voegloze afwerking. De uiteindelijke waterdichting gebeurt met **Poolsealer**.

Technische gegevens

Eigenschap	Specificatie	Eenheid	Methode / Norm
Type	Tweecomponenten afwerkingsmicrocement voor zwembaden	—	—
Vloeibare component	Pool Resin KCberry (gepigmenteerd)	—	—
Mengverhouding	20 kg Poolciment M + 4 L Pool Resin	—	—
Lagen	2	—	—
Verbruik (2 lagen)	≈ 0,8	kg/m²	—
Droogtijd tussen de lagen	4 – 6	h	—
Eindschuren	Korrel P40	—	—
Ideale verwerkingstemperatuur	10 – 30	°C	—
Verpakking	Emmer van 20	kg	—

Mengen

Microcement	Pool Resin	Pigment
20 kg Poolciment M	4 L	In de hars, vóór het poeder

1

Pigment. Weeg het pigment af en voeg het toe aan de Pool Resin tot een homogene vloeistof ontstaat – afwegen garandeert een egale kleur.

2

Microcement. Voeg de Poolciment M geleidelijk toe en roer tegelijk tot een homogene massa ontstaat.

Aanbrengen

1

Twee lagen. Breng 2 lagen Poolciment M aan met een RVS-spaan op de geschuurde Poolciment XL, met 4 à 6 u droogtijd tussen de lagen.

2

Eindschuren. Schuur met korrel P40 om het oppervlak gelijkmatig te maken en zuig alles grondig op.

3

Afdichten. Breng twee lagen Poolsealer aan met een kortharige roller.

Verwerkingsomstandigheden. Ideale temperatuur tussen 10 °C en 30 °C en vochtgehalte van de ondergrond onder 5 %. Niet aanbrengen bij regen of in direct zonlicht.

Voorzorgsmaatregelen

- Dit product bevat cement: vermijd contact met ogen en huid en het inademen van stof.
- Draag rubberen handschoenen en een veiligheidsbril. Buiten het bereik van kinderen houden.
- Lege verpakkingen afvoeren volgens de geldende wetgeving.

VOLLEDIG KCBERRY-SYSTEEM · KLANTEN DIE DIT PRODUCT KOPEN, NEMEN OOK

Poolciment XL KCberry	Verplichte basislaag.
Pool Resin KCberry	Vloeibare component (4 L per 20 kg).
Poolsealer KCberry	Waterdichte afdichting — 2 lagen.

Technisch advies nodig voor uw project?

Het technische team van KCberry berekent uw systeem, bevestigt de juiste voorbereiding van de ondergrond en begeleidt u of uw vakman op afstand, van bestelling tot eindafwerking.

GRATIS OFFERTE AANVRAGEN: kcberry.be/nl
info@kcberry.be · kcberry.be/nl

Het product mag zonder voorafgaande schriftelijke instructies niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de vermelde. De informatie in deze fiche is gebaseerd op proeven en praktijkervaring en wordt te goeder trouw verstrekt; de gebruiker is verantwoordelijk voor de maatregelen die nodig zijn om aan de geldende wettelijke vereisten te voldoen. Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar voor professionals. Deze editie vervangt alle vorige.