

MICROCEMENT VOOR ZWEMBADEN · BASISLAAG

Poolciment XL KCberry

Basismicrocement voor de bekleding van zwembaden en bassins

Zwembaden

Basislaag

Tweecomponenten

3 lagen

≈ 1,5 kg/m²

Beschrijving en gebruik

Poolciment XL KCberry is het basismicrocement van het KCberry Poolciment-systeem voor zwembaden en bassins – het equivalent van Microbase voor toepassingen onder permanente onderdompeling. Het wordt gemengd met **Pool Resin** en bereidt het oppervlak voor op de afwerking met **Poolciment M**, afgedicht met **Poolsealer**.

Technische gegevens

Eigenschap	Specificatie	Eenheid	Methode / Norm
Type	Tweecomponenten microcement voor zwembaden	—	—
Vloeibare component	Pool Resin KCberry	—	—
Mengverhouding	20 kg Poolciment XL + 3,6 L Pool Resin	—	—
Lagen	3	—	—
Verbruik (3 lagen)	≈ 1,5	kg/m²	—
Droogtijd tussen de lagen	4 – 6	h	—
Tussentijds schuren	Korrel P40	—	—
Ideale verwerkingstemperatuur	10 – 30	°C	—
Verpakking	Emmer van 20	kg	—

Mengen

Microcement	Pool Resin	Methode
20 kg Poolciment XL	3,6 L	Mechanische menger

1 Hars. Giet de Pool Resin in een leeg recipiënt.

2 Microcement. Voeg de Poolciment XL geleidelijk toe en meng mechanisch tot een homogene massa ontstaat. Poolciment bij de hars, nooit omgekeerd.

Aanbrengen

1 Primer. Breng een gelijkmatige laag KCberry Hechttingspromotor aan met een microvezelroller (≈ 0,2 L/m²). Wacht 45 min tot 1 u.

2 Drie lagen. Breng 3 lagen Poolciment XL aan met een RVS-spaan, met 4 à 6 u droogtijd tussen de lagen.

3 Schuren. Schuur met korrel P40, machinaal of manueel, en zuig al het stof op voordat u verdergaat.

4 Afwerking. Ga verder met twee lagen Poolciment M en twee lagen Poolsealer.

Verwerkingsomstandigheden. Ideale temperatuur tussen 10 °C en 30 °C en vochtgehalte van de ondergrond onder 5 %. Niet aanbrengen bij regen of in direct zonlicht.

Voorzorgsmaatregelen

- Dit product bevat cement: vermijd contact met ogen en huid en het inademen van stof.
- Draag rubberen handschoenen en een veiligheidsbril. Buiten het bereik van kinderen houden.
- Lege verpakkingen afvoeren volgens de geldende wetgeving.

VOLLEDIG KCBERRY-SYSTEEM · KLANTEN DIE DIT PRODUCT KOPEN, NEMEN OOK

KCberry Hechtingspromotor	Primer, met de roller aangebracht vóór de 1e laag ($\approx 0,2 \text{ L/m}^2$).
Pool Resin KCberry	Vloeibare component (3,6 L per 20 kg).
Poolciment M KCberry	Afwerking van het zwembadsysteem.
Poolsealer KCberry	Waterdichte eindafdichting.

Technisch advies nodig voor uw project?

Het technische team van KCberry berekent uw systeem, bevestigt de juiste voorbereiding van de ondergrond en begeleidt u of uw vakman op afstand, van bestelling tot eindafwerking.

GRATIS OFFERTE AANVRAGEN: kcberry.be/nl

info@kcberry.be · kcberry.be/nl

Het product mag zonder voorafgaande schriftelijke instructies niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de vermelde. De informatie in deze fiche is gebaseerd op proeven en praktijkervaring en wordt te goeder trouw verstrekt; de gebruiker is verantwoordelijk voor de maatregelen die nodig zijn om aan de geldende wettelijke vereisten te voldoen. Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar voor professionals. Deze editie vervangt alle vorige.