

ACRYLHARS · COMPONENT B VAN HET KCBERRY-SYSTEEM

Royal Resin KCberry

Acrylhars: component B van de microcementen, additief en verstevigingsmiddel

Op waterbasis

Niet ontvlambaar

Klaar voor gebruik

3 functies

5 L en 25 L

Beschrijving en gebruik

Royal Resin KCberry is de acrylhars op waterbasis die het KCberry-microcement zijn hechting, sterkte en waterdichtheid geeft. Het is de **vloeibare component B van alle tweecomponenten microcementen van KCberry** en heeft daarnaast nog twee functies: verstevigingsmiddel voor cementgebonden oppervlakken en additief voor mortels.

Drie functies in één product

COMPONENT B / ADDITIEF

- Wordt gemengd met alle KCberry-microcementen en met de pigmenten.
- Betere hechting op dekvloeren, gipsplaat, keramiek en andere stijve materialen.
- Verhoogt de mechanische sterkte en de waterdichtheid.
- Beperkt het ontstaan van krimp-scheuren.

VERSTEVIGINGSMIDDEL VOOR OPPERVLAKKEN

- Uitstekende penetratie en stabilisatie van cementgebonden ondergronden.
- Aanbrengen met roller of kwast, in één laag.
- Rendement van 0,10 L/m², afhankelijk van de porositeit.
- Wacht tussen 30 minuten en 24 uur vóór de eerste laag Microbase.

Mengverhoudingen

Microcement (comp. A)	Royal Resin per 10 kg	Gebruik
Microbase	3,0 L	Basis voor vloeren en wanden
Microfinishing	4,5 L	Fijne afwerking op wanden
Microtraffic	3,7 L	Afwerking van vloeren
MicroNoSlip	2,7 L	Antislipafwerking
Poolciment M	3,0 L	Zwembaden — afwerking
Poolciment XL	2,5 L	Zwembaden — basis

Respecteer altijd de aangegeven verhouding: zij garandeert de eigenschappen van de bekleding.

Mengwijze

1

Pigmenteren. Giet een deel van de Royal Resin in een emmer, voeg de dosis pigment toe die overeenkomt met de hoeveelheid microcement en meng tot een homogene consistentie.

2

Het poeder toevoegen. Voeg het microcement (component A) geleidelijk toe en meng mechanisch op laag toerental.

3

Homogeniseren. Meng ongeveer 4 minuten, tot een homogene, klontvrije massa ontstaat.

Gebruik als verstevigingsmiddel

De ondergrond moet droog, schoon en vrij van olie en vet zijn om de penetratie mogelijk te maken. Breng één laag aan met roller of kwast en wacht minimaal 30 minuten en maximaal 24 uur vóór de eerste laag Microbase.

Technische gegevens

Eigenschap	Specificatie	Eenheid	Methode / Norm
Aard	Acrylhars op waterbasis	—	—
Ontvlambaarheid	Niet ontvlambaar	—	—
Rendement als verstevigingsmiddel	0,10 (afhankelijk van de porositeit)	L/m ²	—
Wachttijd tot Microbase	30 min tot 24 u	—	—
Verwerkingstemperatuur	10 – 30	°C	—
Houdbaarheid	12	maanden	—

VERPAKKING

Verpakkingen van 5 L en 25 L.

REINIGING

Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en zeep.

OPSLAG

Originele, gesloten verpakking, op een droge, koele en geventileerde plaats, beschut tegen zonlicht. Sluit de verpakking na elk gebruik altijd af om indikken te voorkomen.

HOUDBAARHEID

1 jaar vanaf de productiedatum, mits correct bewaard.

Voorzorgsmaatregelen

- Niet-giftig, niet-gevaarlijk en niet-ontvlambaar product onder normale gebruiksomstandigheden.
- Zorg voor goede ventilatie; draag een veiligheidsbril en rubberen handschoenen. Buiten het bereik van kinderen houden.
- Contact met de ogen: 15 minuten spoelen met stromend water. Contact met de huid: wassen met water en zeep.
- Niet inslikken; bij inslikken geen braken opwekken en medische hulp inroepen.
- Lege verpakkingen afvoeren volgens de geldende wetgeving.

VOLLEDIG KCBERRY-SYSTEEM · KLANTEN DIE DIT PRODUCT KOPEN, NEMEN OOK

Microbase KCberrry	Basis van het systeem — 3,0 L Royal Resin per 10 kg.
Microtraffic / Microfinishing	Afwerkingen voor vloeren en wanden.
KCberrry Pigment	Wordt in de Royal Resin gemengd vóór het poeder wordt toegevoegd.
KCberrry Hechtingspromotor	Primer om het systeem aan de ondergrond te verankeren.

Technisch advies nodig voor uw project?

Het technische team van KCberrry berekent uw systeem, bevestigt de juiste voorbereiding van de ondergrond en begeleidt u of uw vakman op afstand, van bestelling tot eindafwerking.

GRATIS OFFERTE AANVRAGEN: kcberry.be/nl
info@kcberry.be · kcberry.be/nl

Het product mag zonder voorafgaande schriftelijke instructies niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de vermelde. De informatie in deze fiche is gebaseerd op proeven en praktijkervaring en wordt te goeder trouw verstrekt; de gebruiker is verantwoordelijk voor de maatregelen die nodig zijn om aan de geldende wettelijke vereisten te voldoen. Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar voor professionals. Deze editie vervangt alle vorige.