

WATERDICHTING · VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

SubVap KCberry

Flexibele tweecomponenten waterdichtingsmortel (A+B)

Overbrugt scheuren > 1 mm

Dampopen

Drinkwater

3 tot 4 mm

1,7 kg/m²/mm

Beschrijving en gebruik

SubVap KCberry is een flexibele tweecomponenten waterdichtingsmortel: component A is op basis van acrylharsen in dispersie en component B op basis van portlandcement, silica en additieven. Het vormt een **waterdichte en dampopen** barrière die de bewegingen van de ondergrond volgt — de juiste basis voor microcement in douches, op terrassen en in vochtige ruimtes.

Toepassingen

- Waterdichting buiten van terrassen, daken, balkons en plantenbakken.
- Waterdichting en renovatie van kelders, ingegraven wanden en binnenruimtes.
- Waterdichting van drinkwaterreservoirs en zwembaden.
- Bescherming van betonconstructies tegen vries-dooicycli.
- **Waterdichting van douchevloeren** vóór het microcement.

Eigenschappen en voordelen

PRESTATIES

- Elasticiteit: overbrugt scheuren groter dan 1 mm.
- Flexibiliteit: 90° geplooid over een metalen plaat, verliest het geen hechting en scheurt het niet.
- Waterdicht en dampopen.
- Beschermt beton tegen carbonatatie.

VERWERKING EN VEILIGHEID

- Vooraf gedoseerde componenten, eenvoudig te mengen.
- Aan te brengen met roller, blokwitter, kwast of stalen spaan.
- Uitstekende hechting; overschilderbaar.
- Niet corrosief, niet ontvlambaar en niet giftig. Goedgekeurd voor contact met drinkwater.

Technische gegevens

Eigenschap	Specificatie	Eenheid	Methode / Norm
Type	Flexibele tweecomponenten waterdichtingsmortel	—	—
Component A	Vloeistof — acrylharsen in dispersie	—	—
Component B	Grijs poeder — portlandcement, silica en additieven	—	—
Verse mortel	Lichtgrijs	—	—
Scheuroverbruggend vermogen	> 1	mm	—
Aanbevolen dikte (2 lagen)	3 tot 4	mm	—
Gemiddeld verbruik	1,7	kg/m ² per mm	—
Rusttijd na het mengen	5	min	—
Maximale verwerkingstijd (18–20 °C)	45	min	—
Temperatuur van de ondergrond	5 – 40	°C	—

Tijd tussen de lagen

Temperatuur	+10 °C	+20 °C	+30 °C
Indicatieve wachttijd	12 u	6 u	3 u

Aanbrengen

- 1 De ondergrond voorbereiden.** De ondergrond moet schoon zijn, vrij van losse deeltjes, vet, olie of verf. Bevochtig de ondergrond altijd vóór het aanbrengen.
- 2 Mengen.** Homogeniseer component A. Voeg component B langzaam toe, al mengend, gedurende 2 minuten (bij voorkeur met een menger op laag toerental).
- 3 Laten rusten.** Laat het mengsel minstens 5 minuten rusten. Verwerk het binnen maximaal 45 minuten (bij 18–20 °C).
- 4 Aanbrengen.** Breng aan in twee lagen tot in totaal 3 à 4 mm. Gebruikt u glasvezelweefsel, dan moet dat alkalibestendig behandeld zijn en tussen de eerste en de tweede laag worden ingebed.

VERPAKKING

Component A (hars) in 10 L en component B (poeder) apart verkocht.

REINIGING

Gereedschap reinigen met water.

VOORWAARDEN

Niet aanbrengen als er binnen de 5 uur regen wordt verwacht, noch bij een ondergrondtemperatuur boven 40 °C of onder 5 °C.

VOLLEDIG KCBERRY-SYSTEEM · KLANTEN DIE DIT PRODUCT KOPEN, NEMEN OOK

Glasvezelweefsel	Wapening tussen de lagen (alkalibestendig behandeld).
KCberry Hechtingspromotor	Primer voor het microcement op SubVap.
Microbase + Microtraffic	Microcementsysteem voor douches en vochtige ruimtes.
Tweecomponenten polyurethaanvernis	Waterbestendige eindafdichting.

Technisch advies nodig voor uw project?

Het technische team van KCberry berekent uw systeem, bevestigt de juiste voorbereiding van de ondergrond en begeleidt u of uw vakman op afstand, van bestelling tot eindafwerking.

GRATIS OFFERTE AANVRAGEN: kcberry.be/nl

info@kcberry.be · kcberry.be/nl

Het product mag zonder voorafgaande schriftelijke instructies niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de vermelde. De informatie in deze fiche is gebaseerd op proeven en praktijkervaring en wordt te goeder trouw verstrekt; de gebruiker is verantwoordelijk voor de maatregelen die nodig zijn om aan de geldende wettelijke vereisten te voldoen. Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar voor professionals. Deze editie vervangt alle vorige.